



Konstrukce	třívrstvé dřevěné desky jsou vyrobené ze 3 navzájem slepených vrstev z jehličnatého dřeva. Vnější vrstvy se skládají z na šířku slepených podélných lamel, střední vrstva se skládá z příčně ložených lamel.
Lepení	třívrstvé dřevěné desky jsou lepeny ve všech spojích. Lepení odpovídá použití ve venkovních podmínkách - UNE CEN / TS13353
Opracování povrchu	třívrstvá dřevěná deska je na povrchu broušena zrnitostí 100
Výsrahy povrchu	tmelení
povrchová úprava	voděodolná povrchová úprava tvořená vrstvou melaminové pryskyřice s žlutým pigmentem , lisované za teploty 130°C